

9.5.2024 წ.

**ოქმი № 7 / 9.5.2024**  
**ბორდიური ( 50 სმ x 23 სმ x 12 სმ ) გამოცდა**  
**CurbStone ( 50 cm x 23 cm x 12 cm ) Test**

დამკვეთის მონაცემები  
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 170 / 120 / 112  
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები  
Test Results


ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	9.5.2024	9.5.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	29	33
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B	170 / 120
	H	112
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	4.900	4.400
მოცულობითი წონა , კგ/მ <sup>3</sup> Density weight , kg/m <sup>3</sup>	2144.61	1925.77
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	290.85	254.35
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	14.26	12.47

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცე R = 13.66 მგპა

Conclusion Block average strength R = 13.66 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი

Laboratory Supervisor



რენატი ბეგიშევი


Renati-Begishevi

# BEDEGI Quality Test Laboratory Compression Report

<b>CUSTOMER</b> : "ბედები" <b>CUSTOMER</b> : ლაბორატორია <b>ADDRESS 1</b> : ორნევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6 <b>ADDRESS 2</b> : <b>BLOCK TYPE</b> : ბორდიური 50 სმ x 23 სმ x 12 სმ :	<b>DATE</b> : 5/9/2024 <b>RAPOR NO</b> : #7 / 9.5.2024 <b>STANDARD</b> : <b>RESERVE 1</b> : <b>RESERVE 2</b> : <b>RESERVE 3</b> :
--	--

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	120	170	112	4900	2144.61	26.4.2024	9.5.2024	28+	290.85	14.26
2	120	170	112	4400	1925.77	26.4.2024	9.5.2024	28+	254.35	12.47
3										
4										
5										
6										

AVARAGE  
 AVR.3DAY  
 AVR.7DAY  
 AVR.28DAY



**Controler** **Renat Begishev**